BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

VEDACON ELASTIK PLUS

MANTA LÍQUIDA EMBORRACHADA

DESCRIÇÃO

O **VEDACON ELASTIK PLUS** é uma membrana líquida a base d'agua e resinas elastoméricas, com secagem rápida e aplicação a frio e sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Com sua fórmula exclusiva e patenteada, é um produto ecologicamente correto com alto rendimento, cobrindo a estrutura com uma proteção impermeável que apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade, durabilidade e alta resistência a intempéries. Proporciona ainda um excelente acabamento, refletindo os raios solares, reduzindo uma grande parte do calor absorvido pela estrutura em até **10ºC**.

Obs: 01 Balde 18kg de **VEDACON ELASTIK PLUS** retira do meio ambiente cerca de **110 garrafas PET** de 500ml.

APLICAÇÕES

Em paredes e fachadas de alvenaria, telhados de fibrocimento, cerâmicos (não esmaltados) e aluzinco, estruturas metálicas e madeiras.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Antes de aplicar o **VEDACON ELASTIK PLUS** faz-se necessário a aplicação de 1 a 2 demãos do Fundo Aderente Anticorrosivo **VEDACON FAC300.**

- Após a secagem ao toque do **VEDACON FAC300** aplicar 3 demãos em sentido cruzado do **VEDACON ELASTIK PLUS**. O produto e capaz de vedar furos ou trincas de até 2mm de espessura. Caso as trincas e furos sejam superiores, faz-se necessário o uso pontual da Tela Poliester Vedacon;

- Aplicar o produto puro. Se necessário dilua em no máximo de 10% de água limpa;

- O intervalo mínimo entre as demãos é de 4 a 6 horas a temperatura de 25ºC (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas. Não aplicar em dias chuvosos);

- O **VEDACON ELASTIK PLUS** é aplicado como pintura com auxílio de máquina airless, trincha, pincel e rolo respeitando o consumo por m2, com intervalor mínimo de 4 a 6 horas entre cada demão. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem completa do produto.

RENDIMENTO

Balde 18kg: 120m2 por demão ou 40m2 acabado / **Balde 14kg**: 90m2 por demão ou 30m2 acabado. **Balde 4kg**: 26m2 por demão ou 8m2 acabado. Aplicar 3 demãos.

Obs: O rendimento pode variar de acordo com a superfície aplicada, utensílios de aplicação e condições climáticas.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar completamente limpas antes da aplicação. Superfícies de alvenaria deve estar com no mínimo 28 dias de cura e devem ser tratadas de modo a se eliminar irregularidades e materiais soltos. Os substratos devem ser limpos, preferencialmente, com hidrojateamento para eliminar mofos, musgos, pó e fuligem. Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Pós e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleos ou graxas podem ser removidas com desengraxantes.

COMPOSIÇÃO

- Resinas elastoméricas, polímeros especiais e bactericida.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 24 meses.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- Razão Social: VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.

- CNPJ: 44.143.169/0001-76.

- End.: Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.

- Químico Responsável: Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.

- Contato: (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)

- **Site**: www.vedaconsc.com.br

- E-mail: vedacon@vedaconsc.com.br

- Instagram: Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA