BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

VEDACON SUPERTECH R25

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE CIMENTÍCIO FLEXÍVEL

DESCRIÇÃO

O **VEDACON SUPERTECH R25** é um impermeabilizante flexível, bi componente à base de resinas elastoméricas, cimentos, aditivos especiais e agregados. Selecionados com essa composição resulta em uma membrana flexível de polímero modificado com cimento de excelentes características de impermeabilização e resistência.

- Produto de fácil aplicação e desempenho, sendo aplicado com auxílio de trincha ou pincel de cerdas macias;

- Aplicado sobre superfícies de concreto, alvenaria, argamassa e gesso acartonado;

- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro;

- Resistente a pressões hidrostáticas positivas e negativas;

- Permite o assentamento direto de revestimentos sem a necessidade de proteção mecânica, no caso de banheiros, cozinhas, floreiras e lavanderias;

- Necessita o uso de tela de poliéster;

- Não aplicar em estruturas sujeitas a fissuração;

APLICAÇÕES

- O **VEDACON SUPERTECH R25** é indicado para impermeabilização de áreas com constante presença de água ou áreas permanentemente úmidas, como: vigas de baldrames, sapatas, marquises, floreiras, banheiros, cozinhas, lavanderias, áreas de serviços, lavabos, etc.; Sacadas, terraços e varandas gourmet.

- Necessita fazer a proteção mecânica sobre o produto aplicado, tais como: contra pisos e cerâmicas;

- Não recomendado para piscinas e reservatórios de água elevados.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Antes de aplicar o Vedacon Supertech R25, recomenda-se o uso do Vedacon Primer Base para preparar a superfície a ser impermeabilizada;

- Adicione todo o componente A (resina) ao componente B (pó cinza) e misture mecanicamente de 3 a 5 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, até que se obtenha uma pasta homogênea. Após misturado os componentes A e B, o tempo de utilização desta mistura não deverá ultrapassar o período de 40 minutos, na temperatura de 25 °C. Passado este período não recomendamos sua utilização;

- Aplicar 3 demãos cruzadas. Não adicione em hipótese alguma água na mistura do **VEDACON SUPERTECH R25**;

- Aplicar de 800 a 1.000 gramas/m2 por demão (Este consumo pode variar de acordo com o tipo de substrato aplicado);

- Misture constantemente o produto durante a aplicação. Aplique o **VEDACON SUPERTECH R25** com auxílio de trincha retangular ou pincel de cerdas macias até ficar uniforme, esticando bem a aplicação e não deixando excessos do produto;

- Aguardar secagem por um período mínimo de 4 a 6 horas entre demãos. Aplicar as "demãos" subsequentes em sentido cruzado, em camadas uniformes até atingir o consumo especificado;

- Nos rodapés, juntas de concretagem e meia cana, reforçar o **VEDACON SUPERTECH R25** com tela de poliéster;

- Aguarde a cura do produto por no mínimo 5 dias antes do teste de estanqueidade e execução da proteção mecânica.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

- O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, óleos, graxas, limos, desmoldantes ou qualquer tipo de material que possa prejudicar a sua aderência. Rachaduras, fissuras e furos devem ser corrigidos antes da aplicação do produto;

COMPOSIÇÃO

- O produto é fornecido em dois componentes: Componente A (resina): Resinas elastoméricas e aditivos especiais e Componente B (pó cinza): Cimentos especiais contendo aditivos impermeabilizantes e plastificantes.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não reutilizar esta embalagem;

- EPI's utilizados: óculos de proteção e luvas de borracha;

- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;

- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;

- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 12 meses (embalagem sem uso e lacrada).

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;

- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- Razão Social: VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.

- CNPJ: 44.143.169/0001-76.

- End.: Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.

- Químico Responsável: Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.

- Contato: (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)

- **Site**: www.vedaconsc.com.br

- E-mail: vedacon@vedaconsc.com.br

- Instagram: Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA