



BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

VEDACON V-PRO BR200

IMPERMEABILIZANTE FLEXÍVEL

DESCRIÇÃO

O **VEDACON V-PRO BR200** é um impermeabilizante flexível e ecologicamente correto desenvolvido para substituir a manta asfáltica e mantas convencionais. É um produto pronto para uso, a base d'água, aplicação a frio, sem emendas, que quando curado forma uma membrana flexível, super-resistente protegendo a superfície aplicada de intempéries, raios UV e agentes contaminantes.

Obs: 01 Balde 18L de **VEDACON V-PRO BR200** retira do meio ambiente aproximadamente **88 garrafas PET** de 500ml.

01 Balde 18L de **VEDACON V-PRO BR200** retira do meio ambiente aproximadamente **01 PNEU ARO 14"**.

APLICAÇÕES

- Em lajes, marquises, floreiras, estruturas de concreto, paredes alvenarias, contra piso, dentre outros.

PREPARO DA SUPERFÍCIE

As superfícies devem estar completamente limpas antes da aplicação. Superfícies de concreto e de revestimentos em argamassa devem estar com no mínimo 28 dias de cura e devem ser tratadas de modo a se eliminar irregularidades e materiais soltos. Os substratos devem ser limpos, preferencialmente, com hidro jateamento para eliminar mofo, musgos, pó e fuligem. Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Pós e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleos ou graxas podem ser removidas com desengraxantes. Nos rodapés, executar regularização com argamassa arredondando os cantos e arestas com raio mínimo de 5cm.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Aplicar 1 a 2 demãos do primer **VEDACON V-PRO PR400** antes de iniciar a aplicação do **VEDACON V-PRO BR200**.
- Aplicar 4 demãos cruzadas de **VEDACON V-PRO BR200** utilizando o uso de tela de **VEDACON TELA ESTRUTURANTE** entre a segunda e terceira demão quando for aplicado em lajes. O produto é capaz de vedar trincas de até 2mm de espessura. Caso as trincas sejam superiores, faz-se necessário o uso da tela para melhor proteção;
- Se o produto apresentar viscosidade muito elevada diluir com água potável entre 5 e 10%;
- Recomenda-se aproximado 450 gramas de **VEDACON V-PRO BR200** por m², por demão, até que se atinja a quantidade especificada de 1,8kg/m² concluído;
- O intervalo mínimo entre as demãos é de 4 horas a temperatura de 25°C (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas. Não aplicar em dias chuvosos). A aplicação pode ser realizada com trincha e pincel em cantos onde há limitações da trincha;
- Não é recomendado para superfícies com trânsito de veículos;



- O **VEDACON V-PRO BR200** é aplicado como pintura com auxílio de trincha, pincel e rolo respeitando o consumo por m², com intervalo mínimo de 4 horas entre cada demão. Nos rodapés recomenda-se passar o produto na altura mínima de 30cm. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem completa do produto;

- **Não aplicar em dias chuvosos e ou previsão de chuvas nas próximas 48 horas.**

- **Não aplicar em superfícies encharcadas.**

COMPOSIÇÃO

- Resinas termoplásticas, polímeros especiais e bactericida.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 24 meses.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)
- **Site:** www.vedacons.com.br
- **E-mail:** vedacon@vedacons.com.br
- **Instagram:** Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA