



BOLETIM TÉCNICO

REVISÃO: 07/04/25.

VEDACON V-PRO ELK500

MANTA LÍQUIDA EMBORRACHADA

DESCRIÇÃO

O **VEDACON V-PRO ELK500** é uma membrana líquida a base d'água e resinas elastoméricas, com secagem rápida e aplicação a frio sem emendas, pronta para uso e moldada no local. Com sua fórmula exclusiva e patenteada, é um produto ecologicamente correto com alto rendimento, cobrindo a estrutura com uma proteção impermeável que apresenta ótimas características de elasticidade, flexibilidade, durabilidade e alta resistência a intempéries. Proporciona ainda um excelente acabamento, refletindo os raios solares, reduzindo uma grande parte do calor absorvido pela estrutura em até **10°C**.

Obs: 01 Balde 18kg de **VEDACON V-PRO ELK500** retira do meio ambiente cerca de **110 garrafas PET** de 500ml.

APLICAÇÕES

- Em paredes de alvenarias e fachadas;
- Telhas de fibrocimento e Cerâmicas (não esmaltadas);
- Telhas de aluzinco (metálicas) e estruturas metálicas;
- Madeiras.

MODO DE USAR / DOSAGEM

- Antes de aplicar o **VEDACON V-PRO ELK500** faz-se necessário a aplicação de 1 a 2 demãos do Fundo Aderente Anticorrosivo **VEDACON V-PRO FC300**.
- Após a secagem ao toque do **VEDACON V-PRO FC300** aplicar 3 demãos em sentido cruzado do **VEDACON V-PRO ELK 500**. O produto é capaz de vedar furos ou trincas de até 2mm de espessura. Caso as trincas e furos sejam superiores, faz-se necessário o uso pontual da Tela Poliester Vedacon;
- Aplicar o produto puro. Se necessário dilua em no máximo de 10% de água limpa;
- O intervalo mínimo entre as demãos é de 4 a 6 horas a temperatura de 25°C (o tempo de secagem pode variar de acordo com as condições climáticas. Não aplicar em dias chuvosos);
- O **VEDACON V-PRO ELK500** é aplicado como pintura com auxílio de máquina airless, trincha, pincel e rolo respeitando o consumo por m², com intervalor mínimo de 4 a 6 horas entre cada demão. Finalizada a impermeabilização, aguardar no mínimo 7 dias para a secagem completa do produto.

RENDIMENTO

Balde 18kg: 120m² por demão ou 40m² acabado.

- Aplicar 3 demãos.

Obs: O rendimento pode variar de acordo com a superfície aplicada, utensílios de aplicação e condições climáticas.



PREPARO DA SUPERFÍCIE

- As superfícies devem estar completamente limpas antes da aplicação. Superfícies de alvenaria deve estar com no mínimo 28 dias de cura e devem ser tratadas de modo a se eliminar irregularidades e materiais soltos. Os substratos devem ser limpos, preferencialmente, com hidrojateamento para eliminar mofos, musgos, pó e fuligem. Substratos cimentícios devem apresentar umidade relativa inferior a 5% para receber o produto. Pós e detritos devem ser removidos com aspirador de pó e contaminações de óleos ou graxas podem ser removidas com desengraxantes.

COMPOSIÇÃO

- Resinas elastoméricas, polímeros especiais e bactericida.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

- EPI utilizados: óculos proteção, luvas borracha e calçado adequado;
- Não reutilizar esta embalagem;
- Em contato com a pele ou olhos, lavar com água limpa em abundância por pelo menos 15 minutos;
- Em caso de ingestão acidental, não provocar vômitos e procurar um auxílio médico imediatamente;
- Mantenha em local seguro afastado de crianças e animais domésticos.

VALIDADE

- Válido por 24 meses.

INFORMAÇÕES GERAIS

- Agite e/ou misture bem antes de usar;
- Não tóxico;
- Embalagem reciclável.

EMPRESA

- **Razão Social:** VEDACON IMPERMEABILIZANTES LTDA.
- **CNPJ:** 44.143.169/0001-76.
- **End.:** Rod. Br 101, km 411.6 – Bairro Operária – CEP 88.913.899 – Araranguá-SC – Brasil.
- **Químico Responsável:** Valdeci Alves dos Santos – CRQ 034.216-87 XIII.
- **Contato:** (48) 99192 – 3853 / (48) 99194 – 6370 (whatsapp)
- **Site:** www.vedacons.com.br
- **E-mail:** vedacon@vedacons.com.br
- **Instagram:** Vedacon_oficial

MARCA REGISTRADA – INDÚSTRIA BRASILEIRA